

**Produkt-Information**

2K-High-Speed VOC Klarlack ist ein qualitativ hochwertiger Acryl-Klarlack zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung (Express-Technologie) speziell bei Ofentrocknung. Nach einer Trocknung von 15 Minuten bei 60 °C oder 25 Minuten bei 40 °C können die lackierten Teile nach Abkühlen bereits poliert werden. 2K-High-Speed VOC Klarlack eignet sich auch zur PKW-Partielackierung. Verarbeitungsfertig nach Zugabe von 2K-HS-Härter. Hervorragend beständig gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen, vergilbungsfest und dauerhafte Glanzhaltung.
Ergiebigkeit: 9 - 10 m² / l.

Farbtöne	farblos			
Mischungsverhältnis	2 : 1 nach Volumen			
Härter	2K-HS-Härter kurz für kleine Reparaturen (Express Technologie) 2K-HS-Härter normal für Partielackierung (Standard Technologie)			
Verdünnung	spritzfertig nach Härterzugabe			
Spritzviskosität 20° C	17 - 19 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	2 - 2,5 bar	1,2 - 1,3 mm	2	
HVLP	2 - 2,2 bar	1,2 - 1,3 mm	2	
Topfzeit	1 - 1,5 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 60 µm			
Ablüftzeit	3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C	15 - 20 Min.		1 - 2 h	6 h
Objekttemp. 60° C	15 Min.			
IR-Trocknung	Ablüftzeit: 3 - 5 Min.	kurzweilig: 8 Min.	mittelweilig: 12 - 14 Min.	
VOC-Gesetzgebung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l Dieses Produkt enthält maximal 420 g/l VOC			

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: ab + 10 °C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.