

Antony Korrosionsschutz Füller ist ein schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit Korrosionsschutz und guter Haftung für die Autoreparaturlackierung. Auch das Füllern von Teilflächen (Spot-Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.

Ergiebigkeit: 5 - 6 m² / Liter

Farbtöne	hellgrau, dunkelgrau		
Mischungsverhältnis	4:1 nach Volumen		
Härter	2K Füllerhärter		
Verdünnung	5 - 10 % 2K-Verdünnung		
Spritzviskosität 20°C	30 - 55 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	2 - 2,5 bar	1,5 - 1,9 mm	1 - 3
Airless / Airmix			
Topfzeit	1 - 2 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	60 - 180 µm		
Abluftzeit	15 Min.		
Trocknung	schleifbar (mit Schleifpapier P 400 trocken oder P 600 naß bei 1-Schicht-Decklackierungen schleifen, bei 2-Schicht-Decklackierungen wird die Verwendung von Schleifpapier P 500 trocken oder P 800 naß empfohlen)		
Objekttemp. 20 °C Objekttemp. 60 °C	nach ca. 3 - 5 h nach ca. 30 - 40 Min.		
VOC-Gesetzgebung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 540 g/l Dieses Produkt enthält in gebrauchsfertigem Zustand maximal 540 g/l VOC.		

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.