

Antony TOP-Color Grundierkonzentrat LF Produkt-Information

d 1/0321

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Lösemittelfreie Hydrosol Spezial-Grundierung für nachfolgende Dispersionsanstriche im Innen- und Außenbereich zur Verfestigung sandender und kreadender Untergründe sowie zur Regulierung der Saugfähigkeit.

Eigenschaften :

- lösemittelfreies Konzentrat
- hohe Eindringtiefe bei optimaler Diffusionsfähigkeit
- unverseifbar
- alkaliresistent

Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01: Hydrosol, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Farbton : Farblos

Spezifikation :

Glanzgrad:	matt	DIN 67530
Spez. Gewicht:	1,00 g/cm ³	DIN 51 757
Viskosität:	15 s 4 mm	DIN 53 211
pH-Wert:	7,6	DIN 53 785

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen : Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C und über + 35° C verarbeiten oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind.

Untergründe : Kalk- und Zementputze, Kalksandsein, Faserzementplatten (BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten), und Beton.

Untergrundvorbehandlung : Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten.

Auftragsverfahren : Streichen, Rollen oder Spritzen

Verdünnung : Wasser

Mischungsverhältnis : 3-5 Teile Wasser : 1 Teil Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF

Verarbeitung: Bei normal saugenden Flächen ist Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF mit 3-4 Teilen Wasser zu verdünnen. Sehr stark saugende Untergründe mit 4-5 Teile Wasser verdünnen und je nach Beschaffenheit im nass-in-nass-Verfahren auftragen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-Color Grundierkonzentrat LF Produkt-Information

d 1/0321

Seite 2 von 2

Trockenzeit :

In der Regel ist eine Grundierung ausreichend. Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film ergeben.

Oberflächentrocken bzw. überstreichbar nach ca. 3-4 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.

Ergiebigkeit :

Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes 6 m²/l pro Anstrich (streichfertig verdünnt). Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

Gleichmäßig auftragen und verteilen, Glanzstellen vermeiden.
Bei stark saugenden Untergründen mehrmals nass-in-nass auftragen.

Sicherheitsratschläge

Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF reagiert leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

GISCODE: BSW20

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-Color Grundierkonzentrat LF

Fiche technique

fr 1/0321

page 3 / 2

Description

Domaine d'utilisation : Couche de fond hydrosol spéciale, sans solvants, à appliquer à l'intérieur et extérieur. Recouvrable avec des peintures à la base de dispersion. Renforce les supports sableux et farineux et contrôle la capacité absorbante.

Caractéristiques :

- concentré exempt de solvant
- action profonde par une capacité de diffusion optimale
- pas saponifiable
- résistent aux alkali

Contenu selon VdL Directive 01 : Hydrosol, eau, additives, agent de conservation

Couleur : incolore

Spécification :

brillant:	mat	DIN 67530
poids spécifique:	1,00 g/cm ³	DIN 51 757
viscosité:	15 s 4 mm	DIN 53 211
valeur pH:	7,6	DIN 53 785

Stockage : En emballage d'origine non ouvert au moins 2 ans. Conserver le récipient au sec, à l'abri du gel, à une température entre +5°C et jusqu'à +30°C au maximum.

Législation VOC: Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010)
Ce produit contient 0 g/l VOC.

Application

Condition de travail : Température du support et de l'environnement ne doit pas être moins de + 5°C ou plus de + 35°C. Eviter l'action directe du soleil ou les vents trop forts.

Supports appropriés : Crépi à la chaux et de ciment, grès argilo-calcaire, plaques à ciment fibreux (voir BFS-Merkblatt Nr. 14) et béton

Préparation des fonds: Le support doit être propre, sec et en bon état (voir VOB, Part C, DIN 18363, Abs. 3).

Application : Au pinceau, par rouleau ou pulvérisation

Diluant : Eau

Rapport de mélange : 3 - 5 parts de l'eau : 1 part Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF

Mode d'application : Sur les supports d'une capacité absorbante normale, appliquer Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF dilué avec 3 - 4 parts de l'eau.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

Antony TOP-Color Grundierkonzentrat LF

Fiche technique

fr 1/0321

page 2 / 2

Les supports fortement absorbants doivent être traités en mouillé-sur-mouillé avec Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF dilué avec 4 - 5 parts de l'eau. Normalement, une seule couche de fond sera suffisante. La couche de fond ne doit pas apparaître comme un film compact, brillant.

Séchage :

A + 20° C et 65% humidité relative après env. 3 - 4 heures sec à la surface et recouvrable. Le séchage est fortement influencé par la température et l'humidité relative de l'air. Aux températures plus basses le temps de séchage sera plus long.

Rendement :

6 m² / litre pro opération (dilué prêt pour l'application au pinceau) en tenant compte de l'absorbance et la structure du support.

Il est conseillé de procéder à un essai sur le support pour s'assurer que la préparation est suffisante pour une qualité irréprochable.

Recommandations importantes

Appliquer Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF de façon couvrante et régulière. L'effet optique de la mise en peinture dépend du respect strict de la méthode d'application. Sur les supports très absorbants, appliquer plusieurs couches en mouillé sur mouillé.

Consignes de sécurité de travail

Antony TOP-COLOR Grundierkonzentrat LF donne une légère réaction alcaline. Eviter le contact avec les yeux et la peau sensible. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre les parties contaminées. Respecter les consignes générales d'hygiène. Conserver hors de la portée des enfants

Nettoyage des outils

Nettoyer soigneusement les instruments de travail immédiatement après utilisation avec de l'eau.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.