

Antony TOP-COLOR Premiumweiß

d 1/0321

Seite 1 von 3

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Premium Wandfarbe für hochdeckende, strapazierfähige, stumpfmatt auftrocknende Neu- und Renovierungsanstriche. Durch die excellenten Verarbeitungseigenschaften mit langer offener Zeit auch ein Problemlöser für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen. Beständig gegen Desinfektionsmittel.

Eigenschaften :

- lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar und geruchsarm
- optimal Ausbesserungsfähig
- sehr leicht zu verarbeiten
- diffusionsfähig
- doppelte Deckkraft, deckt meist mit einem Anstrich
- durch die lange Offenzeit sehr gut auf großen zusammenhängenden Flächen ansatzfrei zu verarbeiten
- frei von foggingaktiven Substanzen

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabriebklasse 1
- Deckkraftklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von 7 m² / Liter
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Maximale Korngröße: fein (<100 µm)

Durch Abtönungen kann es in Abhängigkeit der verwendeten Basis zu Abweichungen der Kenndaten kommen.

Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01: Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Farbton : Weiß

Spezifikation :

Spez. Gewicht :	1,4 - 1,6 g/cm ³	DIN 51 757
Viskosität :	60 - 70 dPas	DIN 53 019
pH-Wert :	8,0 - 8,5	DIN 53 785

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l.
Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungs-Bedingungen : Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C und über + 35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.

Untergrund-vorbehandlung : Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche und Leimfarbenanstriche vollständig entfernen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Auf stark saugenden, sandenden, leicht porösen Flächen ist ein Grundanstrich mit Tiefgrund LF vorzunehmen. VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-COLOR Premiumweiß

d 1/0321

Seite 2 von 3

Produkt-Information

Geeignete Untergründe :	Alt- und Neuputze (Mörtelgruppe PII, PIII, PIVa,b,c), Beton, Kalksandstein, Rauhfasertapeten, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche.
Auftragsverfahren :	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless: Spritzwinkel: 50° Düse: 515 / 0,38 mm - 525 / 0,63 mm Druck: 100 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung :	<u>Grund- bzw. Zwischenanstrich:</u> mit max. 10% Wasser verdünnt, auf großen zusammenhängenden Flächen bis max. 20% Wasser verdünnt auftragen <u>Schlussbeschichtung:</u> mit bis 5% Wasser verdünnt
Verarbeitung :	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Antony TOP-COLOR Premiumweiß gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Trockenzeit :	Bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar: nach ca. 8 Stunden Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.
Ergiebigkeit :	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca.7 m ² /l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

Bei Airless-Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben, Aerosol nicht einatmen.
Bei der Applikation mittels Airmix-/Airlessgerät wird empfohlen, den verwendeten Gerätetyp auf Eignung zu prüfen.
Bei der Beschichtung von Dichtstoffen z. B. Acryl-Dichtungsmassen können aufgrund höherer Elastizität Risse im Anstrichmaterial auftreten. Darüber hinaus kann es zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Aufgrund der Vielzahl auf dem Markt befindlicher Dichtungssysteme sind im Einzelfall Eigenversuche zur Beurteilung der Haftung und des Verarbeitungsergebnisses durchzuführen. Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich, je nach Objektsituation, mehr oder wenig stark ab. Dieses ist gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt e) unvermeidlich.

Sicherheitsratschläge

Antony TOP-COLOR Premiumweiß leicht alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

GISCODE: BSW20

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-COLOR Premiumweiß

d 1/0321

Seite 3 von 3

Produkt-Information

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen. Für den gewerblichen Bereich erfolgt die Entsorgung über Interseroh (Lizenz-Nr. 99317).

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-COLOR Premiumweiß

fr 1/0321

page 4 / 2

Fiche technique

Description

Domaine d'utilisation : Peinture murale Premium pour une finition d'une grande opacité, très résistante, à séchage mate étouffé. A utiliser comme peinture primaire ou de réparation. Grâce aux possibilités d'application excellentes, à long temps ouvert, elle s'adapte particulièrement bien même aux parois ou plafonds sensibles. Résistant aux désinfectants.

Caractéristiques :

- ne contient pas de solvants, hydrodiluable, odeur faible
- optimale recouvrable
- application très facile
- diffusion facile
- pouvoir couvrant double, généralement une seule couche sera suffisante
- grâce à son long temps ouvert, des très grandes surfaces peuvent être mise en œuvre sans problèmes
- exempt de substances qui causent le dépôt d'une poussière noire connue sous le nom „fogging“

Identification selon DIN EN 13300:

- résistance à l'abrasion humide classe 1
- pouvoir couvrant classe 1, pour un rendement de 7 m² / litre
- brillance: mat étouffé
- grosseur max. de grain: fine (<100 µm)

À la suite de nuançage les valeurs données peuvent montrées une déviation négligeable.

Ingrédients selon VdL directive 01 : Dispersion acrylate, dioxyde de titan, carbonate de calcium, matières de remplissage silicates, eau, additives, agent de conservation

Couleur : Blanc

Spécification :

pois spécifique:	1,4 - 1,6 g/cm ³	DIN 51 757
viscosité :	60 - 70 dPas	DIN 53 019
valeur pH :	8,0 - 8,5	DIN 53 785

Stockage : En emballage d'origine non ouvert au moins 2 ans. Conserver le récipient au sec, à l'abri du gel, à une température entre +5°C et jusqu'à +30°C au maximum.

Législation VOC : Valeur limité de l'UE pour le produit (cat. A/a): 30 g/l
Ce produit contient 0 g/l VOC

Application

Conditions de travail : Température du support et de l'environnement ne doit pas être moins de + 5°C ou plus de + 35°C. Eviter l'action directe du soleil ou les vents trop forts.

Préparation des fonds : Les surfaces doivent être en bon état, propres, sèches. Enlever complètement les détrempe et les anciennes peintures pas saines. Les enduits réparés doivent être solidement liés et sèches. Isoler les supports effritant et absorbants avec une couche de fond Tiefgrund LF. Faire attention au VOB, part C, DIN 18363.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.

Antony TOP-COLOR Premiumweiß

fr 1/0321

page 2 / 2

Fiche technique

Supports appropriés :	Enduit ancien ou fraîche (groupe de mortier PII, PIII, PIVa,b,c), béton, grés argilo-calcaire, papier peint fouetté, carton calcaire, tissu en verre ainsi que des anciennes peintures bien adhérentes.
Méthode d'application :	Au pinceau, par rouleau ou pulvérisation Airless: angle de pistelage: 50° buse: 515 / 0,38 mm - 525 / 0,63 mm pression: 100 bar Ces paramètres doivent être considérés comme des indications et peuvent varier avec les différents types d'appareilles.
Dilution :	Couche primaire et intermédiaire : diluer avec de l'eau 10 % au maximum, sur des large surfaces avec 20 % au maximum. Couche de finition : diluer avec de l'eau jusqu'au 5 % au maximum
Application :	Le produit doit être agité rigoureusement avant l'utilisation. Appliquer Antony TOP-COLOR Premiumweiß de façon couvrante et régulière. L'effet optique de la mise en peinture dépend du respect strict de la méthode d'application.
Séchage :	A + 20° C et 65% humidité relative : sec au toucher et recouvrable après env. 8 heures. Le séchage est fortement influencé par la température.
Rendement :	Env. 7 m ² / litre pro opération en tenant compte de la capacité absorbante du support. Il est conseillé de procéder à un essai sur le support pour s'assurer que la préparation est suffisante pour une qualité irréprochable.

Recommandations importantes

En cas d'application par Airless le produit doit être agité rigoureusement et passer au tamis. N'inhaler pas l'Aérosol. En cas d'application par Airmix/Airless s'assurer d'abord que le type d'appareil correspond pour l'utilisation.

Lors du revêtement de produits d'étanchéité, tels que les matériaux d'étanchéité acryliques, la couche de peinture peut se fissurer en raison de l'élasticité élevée de ces supports. En outre, cela pourrait provoquer une décoloration du revêtement. En raison du grand nombre de systèmes d'étanchéité disponibles sur le marché, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests pour évaluer l'adhérence et les résultats de revêtement dans chaque cas. Les retouches sur les surfaces sont plus ou moins visibles, ce qui dépend des conditions de l'objet. Ceci est inévitable selon BFS-Merkblatt Nr. 25, section 4.2.2.1, Abschnitt e).

Consignes de sécurité de travail

Antony TOP-COLOR Premiumweiß donne une légère réaction alcaline. Protéger les yeux et la peau sensible contre les projections de liquides. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre les parties contaminées. Respecter les consignes générales d'hygiène. Conserver hors de la portée des enfants.

Nettoyage des outils

Nettoyer soigneusement les instruments de travail immédiatement après utilisation avec de l'eau.

Cette fiche technique sert d'information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l'état de la technique et s'appuient sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier au préalable, sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l'aptitude du produit à l'utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d'actualisation.