

Brangs + Heinrich GmbH
Felder Straße 79-81
42651 Solingen
Telefon +49 (0)212 2403-0
Telefax +49 (0)212 2403-106
E-Mail solingen@brangs-heinrich.de
Internet www.brangs-heinrich.com



Brangs + Heinrich
Verpacken. Schützen. Sichern.

Technisches Datenblatt

Abdeckpapier Perfekt

Eigenschaften

- Hohe Dichte verhindert das Durchdringen der Farbe
- Sehr gute Festigkeit, auch im nassen Zustand
- Nachhaltig durch Einsatz von 100 % ungebleichten, krafthaltigen, recycelten Fasern
- Hergestellt nach dem strengsten europäischen Umweltmanagementsystem EMAS III
- Gleichbleibende Qualität
- Recyclbar
- Kompostierbar

Eigenschaft	Wert	Norm
Flächengewicht:	45 g/m ²	DIN EN ISO 536
Bruchkraft längs	min. 38 N/15mm	DIN EN ISO 1924-3
Bruchkraft quer	min. 17 N/15mm	DIN EN ISO 1924-3
Reißlänge längs	min. 6.500 m	DIN EN ISO 1924-3
Reißlänge quer	min. 3.000 m	DIN EN ISO 1924-3
Berstdruck	min. 105 kpa	DIN EN ISO 2758
Berstdruck rel.	min. 2,6 kg/cm ²	DIN EN ISO 2759
Wasseraufnahme Cobb ₆₀	20 (+/-5) g/m ²	DIN EN ISO 535
Nassfestigkeit	min. 20 %	DIN EN ISO 3781

Nicht alle Einsatzzwecke können durch unsere Untersuchungen und Tests abgebildet werden, daher empfehlen wir vor der jeweiligen Verwendung des Produktes auf die Eignung zu prüfen